

<b>Anwendungsbereich</b>	Im Außenbereich, besonders für Pferdeställe und Weidezäune.	
<b>Eigenschaften</b>	Vorbeugend wirksam gegen Verbiss. Nach 3. Auftrag wasserabweisend, wetterbeständig und dampfdurchlässig.	
<b>Volldeklaration</b>	Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Leinöl, Naturasphalt, Leinöl-Standöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, mikronisiertes Wachs, Kieselsäure, Orangenöl, Bentone, Erd- und Mineralpigmente, dehydrierter Aminosucker, Wintergrünöl, Zedernholzöl, Ethanol und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Co, Zr).	
<b>Farbtöne</b>	068 Teak hell 087 Eiche hell	101 Schwarz 103 Dunkelbraun
<b>Verdünnung</b>	Verarbeitungsfertig eingestellt.	
<b>Verarbeitung</b>	Durch Streichen, Tauchen oder Spritzen bei Temperaturen über 15°C und trockenem Wetter. Bei höheren Temperaturen kürzere Trockenzeiten beachten.	
<b>Verbrauch</b>	1 l unverdünnt reicht für ca. 10-15 m <sup>2</sup> , d.h. 80 ml/m <sup>2</sup> . Je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich weniger. Probeauftrag!	
<b>Trockenzeit</b>	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte erster Anstrich überstreichbar nach ca. 24 Stunden, weitere Anstriche nach 24 - 48 Stunden.	
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS - Verdünnung Nr. 222 oder LEVO - Pinselreiniger Nr. 997.	
<b>Dichte</b>	ca. 0,86 g/ml (produktionsbedingte Abweichungen möglich).	
<b>Hinweise</b>	Eigengeruch des Produkts hält 1-2 Tage nach Anstrich an und verschwindet dann nach und nach völlig.	
	<p>Mit DONNOS - Koppellasure Nr. 229 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrockneter Lasur luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes.</p> <p>Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Enthält Limonen, Holzöl und Kobalt (2+) Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p> <p>R 53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.</p> <p>Wassergefährdungsklasse WGK 1 (Selbsteinschätzung).</p>	
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.	
<b>Gebinde</b>	0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l; 30 l; 200 l.	
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar.	
	Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite	

## Verarbeitungshinweise

# DONNOS - Koppellasure Nr. 229

<b>Unbehandeltes Holz</b>	<b>Vorbereitung</b> Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 15 %), fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Gut aufrühren.
	<b>Verarbeitung</b> Dreimal sparsam streichen mit einer jeweiligen Trockenzeit von 24 - 48 Stunden. Optimale Verarbeitungstemperatur: 15 - 25°C.
<b>Renovierung offenporiger Lasuranstriche</b>	Auf sägerauen Oberflächen können Staub- und Schmutzpartikel aus der Umgebungsluft leicht anhaften und die Ansiedlung von Pilzen unter besonderen Klimabedingungen ermöglichen. Der grau bis schwärzliche Schleier läßt sich mit GLOUROS - Reiniger Nr. 1806 und Bürste oder Hochdruckreiniger entfernen. Altanstriche säubern und ggf. anschleifen. Weiter wie unter Erstbehandlung, bei rechtzeitiger Renovierung nur Zwischen- und/oder Schlußanstrich.
<b>Renovierung nicht offenporiger Altanstriche</b>	Porenschließende Altanstriche (Ölfarben, Dickschichtsysteme) durch Abschleifen oder Abbeizen restlos entfernen. Untergrund muss wieder völlig fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. 3 Aufträge sollen wie bei unbehandeltem Holz erfolgen.
<b>Hinweise</b>	Bei Temperaturen unter 15 °C, bei regnerischem oder stark nebligem Wetter oder bei zu erwartendem Nachtfrost sind verzögerte Trocknung und mangelnde Haftung möglich. Nach Tauchen oder Spritzen mit Pinsel o. ä. nach 30 Minuten noch mal streichen, wenn Egalisierung gewünscht wird.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Februar 2011